




Novoescocia® Méthacrylate



Mini plinthe à gorge à forte résistance et durabilité fabriquée en Poly-méthacrylate de méthyle (PMMA) de haute qualité. Grâce à leurs excellentes propriétés, cette mini plinthe à gorge est parfaite pour installer dans les zones à haute humidité ou qui sont immergées ainsi que pour son installation à l'extérieur car elle ne jaunie pas. Sa réduite surface visible et sa pose post-carrelage le rendent idéal pour tous types d'angles dans les salles de bains et cuisines ainsi que les bacs à douche, baignoires, lavabos... Livré avec film de protection

Caractéristiques générales



Matériaux: Méthacrylate (PMMA)

Longeur: 2,5 m.l.

Dimensions: h: 11 mm.


a: 15,3 mm.

Emballage: 100 ud./caja

Finitions: 01 - Blanc

03 - Beige

153 - Métallique



01 03 153

Applications

Champs d'application de la Novoescocia® Méthacrylate :


- Angles entre mur et plan de travail de cuisine.
- Périmètres de plateaux de douche ou baignoire.
- Angles mur-sol, mur-mur ou mur-plafond tant dans le sens horizontal que vertical.
- Angles mur-sol dans les piscines (immergé)
- Angles mur-sol, mur-mur ou mur-plafond dans les zones de forte humidité (spa, zones thermales...)

C'est un produit idéal pour bains, cuisines, cabinets médicaux, restaurants, etc...


Sa design est polyvalent et le rend adéquat pour le logement, les bureaux, les bâtiments publics ou installations avec des règles d'hygiène et de nettoyage strictes.

Compléments


Les compléments du Novoescocia® Méthacrylate sont fabriqués en zamak et ne sont donc pas appropriés pour être installés dans des environnements humides ou immergés en permanence. Dans ce type d'installations, vous devez faire une coupe à onglet du profilé pour l'union des profilés dans les angles.



Angle extérieur



Angle intérieur



Caractéristiques techniques

Mécaniques

L'allongement à la rupture	Entre 2,5 - 5%
Dureté Rockwell	En échelle M: 92
Module de traction	2400 - 3300 N/mm ²
Résistance au choc Izod	Entre 16 et 32 J*m-1

Thermiques

Coefficient de dilatation linéaire thermique	Entre 70*10-6 et 77*10-6 K-1
Température de travail	De -40°C à 50-90°C cela dépend si le travail est continu ou pas.

Physiques

Densité	1,2 gcm-3
Absorption de l'eau	< 0,2 %
Résistance aux UV	Excellente. Ne jaunie pas et pas de fêlure

Chimiques

Acides minéraux/organiques	Résistant
Acide acétique	Non résistant
Acide sulfurique bichromatique	Non résistant
Acétate d'éthyle	Non résistant
Essence de térébenthine/alcool	Moyennement résistant
Benzol/butanol/cétone	Non résistant
Chlorures	Résistant
Détergents	Moyennement résistant
Esters	Moyennement résistant
Ethanol	Non résistant
Gazoline/Glycérine	Résistant
Halogènes	Non résistant
Hydrocarbures aliphatique	Résistant
Hydrocarbures aromatiques	Non résistant
Lubrifiant/Huiles (végétales ou minérales)	
Silicones	Moyennement résistant
Méthanol	Non résistant

Matériaux

PMMA
(Méthacrylate)

La fabrication du Novoescocia® Méthacrylate de la société Emac® est faite par co-extrusion de PVC et PMMA. Le résultat obtenu est un profilé en PVC recouvert de PMMA. Parmi les propriétés du PVC, il faut souligner : haute rigidité, résistance à la déformation et à l'impact, réduite perméabilité, haute sécurité de fonctionnement.

Ces propriétés se complètent avec celles du PMMA qui possède entre autres une haute résistance à l'intempérie et aux rayons UV, haute solidité de couleur, facilité de nettoyage et une finition très brillante.


Installation



1. Nettoyez la surface destinée à la pose de la Novoescocia® Méthacrylate.
2. Couvrez abondamment les faces postérieures de la Novoescocia® Méthacrylate avec un adhésif de type silicone comme par exemple le "MS Sellante Adhesivo" de Fischer.
3. Remplissez également la cavité postérieure avec le même adhésif pour assurer une étanchéité parfaite et une bonne prise.
4. Placez la Novoescocia® Méthacrylate sur l'angle où elle sera installée et exercez une pression ferme pour assurer un bon contact entre les surfaces.
5. Nettoyez enfin le matériel restant et laissez sécher.




1



2



3



4

Avertissements



Les compléments du Novoescocia® Méthacrylate sont fabriqués en zamak et ne sont donc pas appropriés pour être installés dans des environnements humides ou immergés en permanence. Dans ce type d'installations, vous devez faire une coupe à onglet du profilé pour l'union des profilés dans les angles.

Nettoyage et entretien

La laine d'acier, les produits abrasifs ou décapants, ne sont pas recommandés, car ils pourraient occasionner des dommages superficiels. Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon, assurez-vous d'utiliser un chiffon doux qui n'ait pas de reste de particules qui puissent rayer le matériel.

Quelques alcools (méthanol, éthanol, butanol) et solvants organiques (dissolvants, cétones) sont nuisibles pour le matériel ce qui fait qu'ils ne soient pas recommandés.

Information technique

Pour plus d'information sur les caractéristiques techniques des produits Emac®, vous pouvez télécharger les fiches techniques sur **www.emac.es**.

Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec notre département technique: **tecnico@emac.es**.



Eau



Extérieurs



Intérieurs



Revêtements

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es // Emac America L.L.C. (FL,USA) sales@emac.es // Emac Italia S.R.L. (Italy) info@emac-italia.it
www.emac.es

*Les données fournies le sont à titre informatif et ont été obtenues par notre fournisseur ou par Emac®.
En aucun cas elles ne constituent une garantie juridique par rapport aux propriétés et/ou fonctionnalités de l'application de ce matériau.*